



Высококачественная зеленая маскирующая лента 401+

Техническая информация

Декабрь, 2012

Описание продукта Высококачественная зеленая маскирующая лента 401+ это маскирующая лента зеленого цвета предназначенная для критичных операций окраски часто встречающихся в производстве автомобилей, специального транспорта и промышленных применений, где требуется превосходная удерживающая способность и высокая температурная стойкость (до +121°C)

| Конструкция | Основа | Адгезив | Цвет | Стандартная длина рулона |
|-------------|--|---|---------|--------------------------|
| | Гладкая крепированная бумага с пропиткой | Смесь натурального и синтетического каучукового | Зеленый | 55 м |

Типичные физические свойства **Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации**

| | | Методика ASTM |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| Адгезия к стали | 39 Н/100 мм | D-3330 |
| Прочность на разрыв | 455 Н/100 мм | D-3759 |
| Удлинение при разрыве | 12 % | D-3759 |
| Толщина ленты | 0.17 мм | D-3652 |
| Температурная стойкость | до 121°C (30 минут) | |

- Особенности**
- Индустриальная маскирующая лента для критичных применений при окраске
 - Каучуковый адгезив 3М без растворителей надежно приклеивается к большинству поверхностей – металлам, резине, стеклу, пластику, ЭПДМ – и удаляется без следов одним куском
 - Прочная основа ленты из зеленой крепированной бумаги обеспечивает прилегание к неровным поверхностям, противостоит пропусканию краски, улучшает видимость в процесс маскирования и обеспечивает четкую линию окраски
 - Температурная стойкость до 121°C в течение 30 минут. Реальное поведение может отличаться в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем предварительное тестирование в каждом случае.
 - Может быть специфицирована по ASTM D-6123

| | |
|----------------------|---|
| Хранение | Храните при нормальных условиях (21°C) и 50% относительной влажности |
| Срок хранения | Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия
Отдел индустриальных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

