



Клейкая лента для маскирования в гальванических процессах 470

Техническая информация

Январь 2007

Изменения : Март 1996

Выпуск : Октябрь 1993

Описание продукта Виниловая, стойкая к абразивному воздействию, эластичная лента с исключительно высокой стойкостью к химическим агентам, используемым в гальванических процессах.

Конструкция продукта	Тип адгезива	Каучуковый
	Основа	Пигментированный винил
	Длина рулона (стандартная)	33 м
	Цвет ленты	Бежевый

Характеристики **Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией**

Адгезия к нержавеющей стали	2.8 Н/10мм	ASTM D-3330
Прочность на разрыв	35 Н/10мм	ASTM D-3759
Удлинение при разрыве	180 %	ASTM D-3759
Толщина основы	0.16 мм	ASTM D-3652
Общая толщина	0.18 мм	ASTM D-3652
Диапазон температур эксплуатации	До 77°C	

Особенности

- Исключительная стойкость к большинству химических агентов, используемых в гальванических процессах
- Длительное подвергание повышенным температурам (выше 77°C) и горячим каустикам может быть причиной ослабления адгезионной связи
- Стойкость к большинству часто применяемых растворителей, следует остерегаться кетонов, хлорированных углеводородов и сложных эфиров, содержащихся в растворителях лаков, обезжиривающих составах, растворителях красок и т.п., которые могут привести к вздутию или закручиванию основы

Применения

- Маскирование в течении многих гальванических операций, включая очистку обеих поверхностей и перекрестное маскирование
- Обертывание, склеивание, соединение разбитых частей и маскирование множества неровных поверхностей



Клейкая лента для маскирования в гальванических процессах 470

Хранение	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.
Срок хранения	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел промышленных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

